

# بررسی ویژگی های سنگ نگاری و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی خاور قزوین با هدف تعیین واحدهای مناسب برای استفاده به عنوان پوزولان طبیعی

بهن رحیمزاده<sup>۱\*</sup>، فریبرز مسعودی<sup>۲</sup>، سید محمود فاطمی عقدا<sup>۳</sup>، طیبه پرهیز کار<sup>۲</sup> و علیرضا پور خورشیدی<sup>۵</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

<sup>۲</sup> دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

<sup>۳</sup> دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم سابق)، و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

<sup>۴</sup> استادیار، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

<sup>۵</sup> کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۲/۲۶

## چکیده

در شمال محور آبیک- قزوین واحدهای آتشفشانی متنوعی شامل اولوین بازالت، بازالت، آندزیت بازالت، داسیت، تراکی آندزیت و توف های همراه، با سن ائوسن تا پلیوکواترن رخمون دارند. به منظور یافتن ویژگی های ژئوشیمیایی و سنگ نگاری تأثیرگذار در کیفیت پوزولان، فعالیت پوزولانی ۵ نمونه از سنگ های مختلف منطقه در آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مطالعه شد. این نمونه ها در این آزمایشگاه خردایش و بر روی آنها آزمایش های تعیین فعالیت پوزولانی با استفاده از روش ترموگراویمتری انجام شد. واحدهای توفی با بافت شیشه ای کم و بیش سالم با فعالیت پوزولانی ۲۶/۸۳ درصد مناسب ترین نتیجه، واحدهای توفی به نسبت دگرسان و واحد داسیتی با فعالیت پوزولانی ۲۱ تا ۲۴ درصد و در رده متوسط تا خوب قرار می گیرند. توف های لیتیک دار فعالیت پوزولانی ۱۹/۷۰ درصد دارند و در رده ضعیف قرار می گیرند. بنابراین در منطقه به طور کلی واحدهای توفی شیشه ای بدون دگرسانی و داسیت ها، برای استفاده به عنوان پوزولان مناسب و واحدهای با دگرسانی بالا و لیتیک دار بدون کیفیت پوزولانی هستند.

**کلیدواژه ها:** آبیک- قزوین، آتشفشانی، پوزولان، ترموگراویمتری، فعالیت پوزولانی

\* نویسنده مسئول: بهمن رحیمزاده

E-mail: B.Rahimzade59@gmail.com

## ۱- مقدمه

از گذشته های بسیار دور در روم و ایران باستان از واحدهای آتشفشانی به عنوان پوزولان استفاده شده است (باباخانی ۱۳۸۳). از آنجا که استفاده از پوزولان طبیعی بهترین روش برای ساخت بتن سبک با توجه به کیفیت و هزینه است، می توان با بهره گیری از پتانسیل های موجود در کشور، تولید سیمان های آمیخته توسط پوزولان را گسترش داد. اضافه کردن مواد پوزولانی به بتن، به شکل افزودنی به سیمان و بتن، خواص مهندسی بتن به ویژه خواص مکانیکی و دوام را بهبود می بخشد (مقصودی و احمدی مقدم، ۱۳۸۶).

مواد پوزولانی در ترکیب با کربنات کلسیم و آب خاصیت گیرشی از خود بروز می دهند. وجود شیشه بی شکل در پوزولان ها باعث خاصیت گیرشی می شود که مهم ترین دلیل استفاده از پوزولان در صنعت سیمان به عنوان ماده اولیه است. خواص کلی افزودن پوزولان به سیمان پورتلند توسط منابع علمی بسیاری بیان شده است (رمضانیان پور و پیدایش، ۱۳۷۶؛ مقصودی و احمدی مقدم، ۱۳۸۶؛ و Massazza, 1974; Ramezani pour, 1987; Shi et al., 2006). مهم ترین آنها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: مزایای زیست محیطی و اقتصادی (کاهش گازهای مضر و کاهش مصرف انرژی)، کاهش نفوذپذیری و دمای هیدراسیون، افزایش مقاومت شیمیایی، بهبود ویژگی های بتن تازه و افزایش مقاومت آن در درازمدت. افزون بر موارد یاد شده، استفاده از پوزولان دارای منافع اقتصادی بسیاری است و قیمت تمام شده و انرژی استفاده شده در تولید سیمان را نیز کاهش می دهد (Mehta, 1989; Shannag & Yeğinobalı, 1995).

در خاور قزوین مجموعه ای از سنگ های آتشفشانی متنوع رخمون دارند و با توجه به نزدیکی آنها به بازار مصرف (کارخانه های سیمان آبیک و لو شان) در این پژوهش فعالیت پوزولانی واحدهای آذرین بررسی شده است. در این راستا از تمام واحدهای دوران سنزوییک موجود در منطقه نمونه برداری شد. پس از تهیه مقطع نازک و مطالعه آنها ۱۶ نمونه در دانشگاه تربیت معلم به شیوه XRF تجزیه شدند. پس از آن با توجه به بررسی خواص سنگ نگاری و ژئوشیمیایی ۵ نمونه در آزمایشگاه

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای آزمایش تعیین فعالیت پوزولانی با استفاده از روش ترموگراویمتری آزمایش شدند. رفتار حرارتی ۵ نمونه پیشنهاد شده برای تولید پوزولان، با استفاده از دستگاه STA-449 C، مارک Netzsch، مدل Jupiter مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، واحدهای سنگی بر حسب فعالیت پوزولانی تفکیک و معرفی شدند.

## ۲- زمین شناسی

در خاور قزوین واحدهای آتشفشان متنوعی از بازیک تا اسیدی شامل اولوین بازالت، بازالت، آندزیت بازالت، تراکی آندزیت، داسیت، توف و آذرآواری های همراه، با سن ائوسن تا پلیوکواترن رخمون دارند (شکل ۱).

فوران سنگ های آتشفشانی منطقه را می توان در دو مرحله در نظر گرفت اول سنگ هایی که در یک محیط دریایی کم ژرفا به همراه اندکی رسوبات فوران کرده اند (آسیابانها، ۱۳۸۰). بیشتر سنگ های این مرحله، اسیدی به سن ائوسن و بیشتر توف های سبز اسیدی هستند. مرحله دوم شامل سنگ های حدواسط تا بازیک و جوان تر از ائوسن است که در محیط خشکی فوران یافته اند. سنگ های مرحله دوم شامل اولوین بازالت، بازالت، آندزیت بازالت، تراکی آندزیت و ریوداسیت هستند که آندزیت ها بیشترین رخمون را در منطقه دارند.

## ۳- سنگ نگاری نمونه های مورد مطالعه

به دلیل تنوع سنگی، بافت در سنگ های منطقه متنوع، اما بافت چیره پورفیری است. از دیگر بافت ها می توان بافت های گلو موروپورفیری، ویتروپورفیری و تراکیتی را در گدازه ها و بافت های پیروکلاستیک و ویتریک را در آذرآواری های منطقه نام برد. با توجه به ویژگی های مهم بررسی شده در مطالعات پژوهشگران، از میان سنگ های معرفی شده در منطقه مورد مطالعه توف ها و آذرآواری ها مستعدترین واحدها برای استفاده به عنوان پوزولان هستند. این سنگ ها در مناطق مختلف ناحیه

به عنوان پوزولان باشد. وجود استانداردهای شیمیایی متعدد و متفاوت جهانی نیز گویای آن است که درصد اکسیدهای دیگر نیز معیار خوبی برای تعیین کیفیت پوزولانی سنگ‌ها نیست.

اما در پژوهشی که در مورد سنگ‌های آذرین البرز مرکزی انجام شد (طرح دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۹)، مشخص شد که پوزولان‌های طبیعی از ماگماهای با ویژگی‌های مشخصی به وجود می‌آیند. پوزولان‌های طبیعی بیشتر از ماگماهای ساب‌آلکانال به وجود می‌آیند و دارای ضریب اشباع از آلومینیم مشخص هستند. میزان سیلیس آنها نیز بسیار متنوع است. بر مبنای پژوهش یاد شده، جدول ۴ شاخص‌های پوزولان‌های مصرفی در صنعت سیمان را به طور خلاصه نشان می‌دهد. ارقام و روابط نشان داده شده در این جدول می‌تواند به عنوان الگوی اولیه در تشخیص ویژگی‌های شیمیایی پوزولان‌های طبیعی استفاده شود. شاخص‌های تعیین شده دارای دامنه‌ای از تغییرات هستند، و تأثیر این تغییرات بر ویژگی‌های پوزولان نیاز به مطالعه بیشتری دارد.

نمونه‌های مورد بررسی در مقایسه با معیارهای بالا دارای همپوشانی کامل هستند. از ۵ نمونه مورد آزمایش، ۳ نمونه در ردیف سنگ‌های اسیدی و ۲ نمونه در ردیف سنگ‌های حدواسط قرار می‌گیرند. پایین بودن درصد سیلیس در نمونه‌های حدواسط بویژه نمونه R17 در نتیجه آزمایش سیمان بیشتر نمود پیدا کرده و تأثیر منفی کمبود سیلیس را نشان داده است. ضریب اشباع از آلومینیم در فرمول ۱ از ۱/۱ تا ۲/۸۴ و در فرمول ۲ از ۰/۸۶ تا ۱/۴۵ متغیر است. در فرمول دوم با افزایش مقدار نسبت مول، کیفیت پوزولانی نیز افزایش می‌یابد. در محاسبه ضریب آلکالی نمونه‌ها، جمع درصدهای  $K_2O + Na_2O$  در تمامی آنها کمتر از مقدار (0.37  $SiO_2$ -14.24) و با معیار معرفی شده هماهنگ است. در محاسبه ضریب آلکالی مشاهده می‌شود هرچه اختلاف دو طرف علامت " < " بیشتر باشد کیفیت پوزولان مناسب‌تر است. برای مثال نمونه R89 بیشترین اختلاف و نمونه R17 کمترین اختلاف را در ضریب آلکالی داشته‌اند که به ترتیب این نمونه‌ها دارای بیشترین و کمترین کیفیت پوزولانی هستند (جدول ۵). در مجموع از ۳ معیار محاسبه شده به استثنای فرمول اول نمونه R17 کمترین مقدار و نمونه R89 بالاترین مقدار را دارند.

مقدار سیلیس و ضریب اشباع از آلومینیم در ۱۰۰ گرم ماده اولیه و ضریب آلکالی برای مقایسه با معیارهای معرفی شده در جدول ۴، در جدول ۵ آورده شده‌اند.

#### ۶-۲. ویژگی‌های سنگ‌نگاری

استانداردهای زیادی در کشورهای مختلف در معرفی معیارهای شیمیایی پوزولان ارائه شده است (ASTM, DIN, China, Turkye). با وجود این همان گونه که در بحث ژئوشیمی دیده شد، سنگ‌هایی با شیمی متفاوت از بازیک تا اسیدی، در نقاط مختلف جهان به عنوان پوزولان استفاده شده‌اند. بسیاری از سنگ‌های درونی متوسط تا اسیدی می‌توانند ویژگی‌های ژئوشیمیایی منطبق با این استانداردها را دارا باشند، اما این سنگ‌ها برای پوزولان مناسب نیستند. بنابراین، برای مناسب بودن یک واحد سنگی برای استفاده در صنعت سیمان، افزون بر ویژگی شیمیایی یک سنگ، ویژگی‌های سنگ‌نگاری آن نقش اصلی داشته و عامل اصلی تعیین کننده خاصیت پوزولانی است.

در مقاطع سنگی، دو بخش خمیره و بلورها بررسی شده‌اند. در بخش خمیره درصد شیشه به‌ویژه شارد بسیار مهم است. ترکیب شیشه یعنی ماده تبلور نیافته در خمیره سنگ می‌تواند سیلیس یا فلدسپاری باشد. شیشه با ترکیب سیلیسی باعث افزایش خاصیت پوزولانی می‌شود در حالی که شیشه با ترکیب فلدسپاری چنین اثری ندارد. نوع شیشه می‌تواند از میزان  $SiO_2$  مشخص شده در تجزیه شیمیایی سنگ تعیین شود. به این معنی که اگر مقدار سیلیس سنگ شیشه‌دار بالا باشد، بخش زیادی از شیشه ترکیب سیلیس دارد که باعث افزایش خاصیت پوزولانی می‌شود. هرچه بلورها کمتر

مورد مطالعه بررسی شدند و از میان آنها ۵ نمونه برای آزمایش سیمان انتخاب شد. ویژگی‌های سنگ‌نگاری واحدهای انتخاب شده به طور خلاصه در جدول ۱ و تصاویر میکروسکوپی نمونه‌ها در شکل ۲ آمده است.

#### ۴- ژئوشیمی

واحدهای اصلی منطقه به روش XRF در دانشگاه تربیت معلم تجزیه شدند (جدول ۲). تجزیه شیمیایی انجام شده نیز نشان‌دهنده وجود طیف گسترده‌ای از سنگ‌های بازیک تا اسیدی در منطقه است. با توجه به نمودارهای ژئوشیمیایی، سرشت سنگ‌های منطقه ساب‌آلکانال تا آلکانال با چیرگی کالکوآلکانال پتاسیم بالا و تعدادی شوشونیتی است. نمودارهای عناصر خاکی کمیاب غنی شدگی بالا در عناصر کمیاب سبک (Cs, Rb, Th, K, Pb) در مقابل غنی شدگی اندک در عناصر کمیاب سنگین و متوسط (Nb, Ti, Yb, La, Ce) نشان می‌دهند. تپی شدگی Ta, Nb و غنی شدگی LREE ها بیشتر با مناطق کوهزایی و حاشیه فعال قاره شباهت دارد، و این ویژگی‌ها بیشتر با فعالیت آتشفشانی حاصل از مناطق فرورانشی قاره-اقیانوس تطابق دارد (پناهی، ۱۳۷۵؛ کلاتری، ۱۳۸۳ و رحیم‌زاده، ۱۳۸۸).

#### ۵- نتایج فعالیت پوزولانی نمونه‌های پوزولان به روش ترموگراویمتری

با استفاده از روش وزن‌سنجی حرارتی (TG - DTG)، فعالیت پوزولانی قابل اندازه‌گیری است. این روش بر پایه تجزیه حرارتی بلورهای هیدروکسید کلسیم به اکسید کلسیم و آب در دمای بیشتر از ۴۰۰ درجه سیلیسیوس انجام می‌شود. خارج شدن مقدار آب مربوط به هیدروکسید کلسیم باقی‌مانده که به صورت یک قله مشخص می‌شود، بیانگر میزان آهک جذب نشده توسط پوزولان است. افت وزن ناشی از تبخیر آب در محیط است که در پوزولان‌های با فعالیت بالا، کم و در پوزولان‌های با فعالیت پایین، زیاد است. بر اساس تجربیات به دست آمده از بررسی نتایج این روش، می‌توان فعالیت پوزولانی نمونه‌های پوزولان را در چهار رده خوب (بیش از ۲۵ درصد)، متوسط (بین ۲۰ تا ۲۵ درصد)، ضعیف (بین ۱۵ تا ۲۰ درصد) و خیلی ضعیف (کمتر از ۱۵ درصد) دسته‌بندی کرد. فعالیت پوزولانی نمونه‌های مورد مطالعه با این روش در جدول ۳ و نمودار حرارتی نمونه شماره R89 با فعالیت پوزولانی خوب برای مثال در شکل ۳ ارائه شده است. بنابراین، درصد سیلیس به تنهایی نمی‌تواند شاخصی برای تعیین میزان کیفیت سنگ‌ها به منظور کاربرد آنها به عنوان پوزولان باشد. وجود استانداردهای شیمیایی گوناگون و متفاوت جهانی نیز گویای آن است که درصد اکسیدهای دیگر نیز معیار خوبی برای تعیین کیفیت پوزولانی سنگ‌ها نیست.

#### ۶- بحث

##### ۶-۱. ویژگی‌های شیمیایی

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که پوزولان‌های مصرفی در صنعت سیمان کشورهای مختلف دارای تنوع شیمیایی زیادی هستند. هر چند میزان فعالیت پوزولانی با افزایش سیلیس به صورت آمورف (شیشه) افزایش می‌یابد (Rodriguez-Camacho & Uribe-afif, 2002)، اما آتشفشان‌های با ترکیب متوسط نیز در بسیاری کشورهای از جمله ایران (تفتان)، مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین محدوده میزان سیلیس پوزولان‌های مصرفی در صنعت سیمان، درصد  $SiO_2$  پوزولان نسبت به میزان کلسیم آن در نموداری رسم شد (شکل ۴). میزان  $SiO_2$  آنها بین کمتر از ۴۵ درصد تا بیش از ۷۰ درصد متغیر است. این در حالی است که در ایران پوزولان‌ها بیشتر دارای  $SiO_2$  بالاتر از ۶۲ درصد هستند. تنها پوزولان تفتان که یکی از شناخته‌ترین پوزولان‌های ایران است مقدار  $SiO_2$  کمتر از ۶۰ درصد دارد. بنابراین درصد سیلیس به تنهایی نمی‌تواند شاخصی برای تعیین میزان کیفیت سنگ‌ها به منظور کاربرد آنها

### ۸- نتیجه‌گیری

در منابع علمی موجود، استانداردهای معرفی شده برای انتخاب سنگ‌ها به عنوان پوزولان طبیعی بیشتر بر مبنای محدودیت‌هایی بر میزان درصد اکسیدهای سازنده آن است. این در حالی است که درصد اکسیدهای اصلی نمی‌تواند به تنهایی در انتخاب سنگ‌ها به عنوان پوزولان استفاده شود. به نظر می‌رسد که نوع ماگما و یا ضریب اشباع از آلومینیم می‌تواند به عنوان معیارهای جدید ژئوشیمیایی استفاده شوند. افزایش میزان Si<sub>2</sub>O<sub>3</sub> باعث افزایش خاصیت پوزولانی خواهد شد. در سنگ‌های دارای شیشه با درصد سیلیس بالا، ترکیب شیمیایی شیشه بیشتر سیلیس خواهد بود که عامل مثبت در کیفیت پوزولان است. در حالی که در سنگ‌های دارای درصد سیلیس پایین، ترکیب شیشه بیشتر فلدسپاری است که تأثیری در افزایش کیفیت پوزولان ندارد. بافت سنگ‌های آذرین که گویای شرایط فیزیکی در هنگام تشکیل سنگ است، اهمیت بسیار زیادی در تعیین خاصیت پوزولانی آن دارد. از این رو به همراه بررسی شیمی سنگ‌های آذرین باید ویژگی‌های بافتی آنها نیز مطالعه شود تا بتوان مناسب بودن سنگ برای مصرف به عنوان پوزولان را تعیین کرد.

افزایش حضور فاز شیشه سیلیسی و شاردهای شیشه‌ای، کاهش اندازه ذرات، کاهش مقدار بلورها و افزایش ژئولیت، از مهم‌ترین عوامل سنگ‌نگاری تأثیرگذار در بالا بردن میزان کیفیت پوزولان هستند. دگرسانی غیر ژئولیتی، تبلور دوباره، افزایش میزان بلورها و افزایش اندازه ذرات (لیتیک‌ها) تأثیر منفی در کیفیت پوزولان‌های طبیعی دارند. بررسی نمونه‌های آزمایش شده درستی نتایج به دست آمده در این پژوهش را نشان می‌دهد.

با توجه به تطبیق خوب معیارهای یافت شده و درصد فعالیت پوزولانی به روش ترموگراویمتری، روش یاد شده روشی کارا در تعیین فعالیت پوزولانی است. بررسی نمونه‌های سنگی برداشت شده از واحدهای توفی سالم نشان داد که این توف‌ها، فعالیت پوزولانی خوبی دارند و در منطقه مورد مطالعه توف‌های کریپتوکریستالین ائوسن، بیشترین پتانسیل برای استفاده به عنوان پوزولان را دارند.


و ریزدانه‌تر باشند، خاصیت پوزولانی بالاتر است (Shi & Day, 2000 و Shi, 2001). نمونه R89 دارای بیشترین خمیره و کمترین بلور و ریزدانه‌تر از دیگر سنگ‌هاست. از طرفی کمترین هوازگی بر آن حاکم شده است و در آزمایش STM که تعیین کننده کیفیت پوزولانی است، کیفیت خوبی دارد (جدول ۵). نمونه R32 دارای شارژ فراوان است، اما هوازگی خمیره و افزایش تعداد و اندازه بلورهای پلاژیوکلاز در جهت وارون کیفیت عمل کرده‌اند. نمونه R14 دارای خمیره شیشه‌ای بیشتر فلدسپاری (باتوجه به مقدار در SiO<sub>2</sub> در جدول ۵) فراوان و تعداد کمی بلور است. از طرفی خمیره مقداری هوازده و بلورهای آن درشت‌دانه است. نمونه R24 دارای خمیره شیشه‌ای کم و تقریباً هوازده است. از طرفی اندازه دانه‌ها ریز و گاه دارای ژئولیت هستند. سه نمونه بیان شده، کیفیتی متوسط دارند. نمونه R17 با خمیره کاملاً تبلور دوباره یافته و تشکیل بلورهای کوارتز ثانویه، دارای کیفیت پوزولانی ضعیف است (جدول ۶).

### ۷- فعالیت پوزولانی واحدهای سنگی خاور قزوین


نمونه پوزولان R89 با فعالیت پوزولانی ۲۶/۸۳ به روش ترموگراویمتری با بهترین نتیجه دارای کیفیت عالی است و در اولویت اول برای استفاده در سیمان‌های آمیخته قرار می‌گیرد. نمونه‌های R14، R24، R32 با فعالیت پوزولانی ۲۱ تا ۲۴ در رده متوسط قرار می‌گیرند و نمونه R17 دارای فعالیت پوزولانی ۱۹/۷۰ بوده و در رده ضعیف قرار گرفته است.

با توجه به بررسی اطلاعات موجود در منطقه مورد مطالعه، مناطق مستعد بر حسب اولویت به شرح زیر در نظر گرفته شد.


- ۱- واحد توف مخفی بلورین (کریپتوکریستالین) در خاور روستای تیخور، کهنانک و وندر توف دارای لایه‌بندی (نمونه R89).
- ۲- واحد داسیتی در بین روستای زرجه بستان تا خاور روستای اباذر (نمونه R32).
- ۳- توف‌های آندزیتی نزدیک به روستای فالیزان و روستای کاواندج (نمونه R14).
- ۴- توف آذرآواری در خاور روستای وندر (نمونه R24).



شکل ۱- نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه (اقتباس از نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ قزوین (رادفر ۱۳۸۰) با مختصری اصلاحات)، موقعیت نمونه‌های مورد آزمایش روی نقشه مشاهده می‌شود.




شکل ۲- تصاویر میکروسکوپی نمونه های مطالعه شده، نمونه R14 کریستالین توف، نمونه R17 تراکیت با تبلور دوباره، نمونه R24 گدازه های نفلین دار، نمونه R32 داسیت با شاردهای شیشه ای، نمونه R89 توف لیتیک دار، بیوتیت Bt، پلاژیوکلاز Plg، کوارتز Qtz، کلسیت Ca، قطعات سنگی (لیتیک) Li، کانی های تیره Op، آلکالی فلدسپار AIF، نفلین Ne، شارد = Shard Glass



شکل ۳- منحنی تجزیه حرارتی نمونه R89 با استفاده از دستگاه STA.

شکل ۴- تغییرات درصد  $SiO_2$  در برابر درصد CaO پوزولان های مصرفی در ایران (لوزی های بزرگ)، دیگر کشورهای جهان (دایره ها) و درصد سنگ های خاور قزوین (لوزی های کوچک).



جدول ۱- خلاصه سنگ‌نگاری نمونه‌های انتخاب شده برای آزمایش سیمان.

شماره نمونه	واحد	سنگ‌شناسی	خصوصیات بافتی
R14	توف آندزیتی	درشت‌بلور: پلاژیوکلاز (۵٪) پیروکسن (۵٪) زمینه: شیشه و خمیره کریپتو کریستالین (۵۰٪) میکروولیت (۳۵٪) کدر (۵٪)	آذرآواری
R17	توف لیتیک دار بلورین ائوسن	درشت‌بلور: پلاژیوکلاز (۱۰٪) بیوتیت (۲٪) زمینه: شیشه (۳۳٪) میکروولیت (۴۰٪) کدر (۵٪) کوارتز (۱۰٪)	بافت کلاستیک و توف شیشه‌ای- بلورین اسیدی با کریستالو کلاستیک
R24	تراکی آندزیت آذرآواری ائوسن	شیشه (۵۰٪) میکروولیت (۴۰٪) کدر (۵٪) کلیست (۵٪)	بافت پورفیری در زمینه میکروولیتی
R32	داسیت شاردار میو پلیوسن	درشت‌بلور: پلاژیوکلاز (۵٪) بیوتیت (۵٪) زمینه: شیشه (۲۰٪) میکروولیت (۳۰٪) کدر (۵٪) کوارتز (۵٪) شاردار (۳۰٪)	میکروولیتی جریان
R89	توف ائوسن	زمینه حاوی ۹۰٪ خمیره کریپتو کریستالین و پلاژیوکلاز ۱۰٪ است	میکروولیتی قطعات خرده سنگی با زمینه همجنس است

جدول ۲- تجزیه عناصر اصلی (برحسب درصد) نمونه‌های منطقه با روش XRF

S.N	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	MnO	TiO <sub>2</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
R14	59.07	15.62	8.72	5.42	0.82	2.78	3.76	0.13	1.29	0.52
R16	74.20	13.05	2.57	3.01	0.47	2.27	4.88	0.04	0.27	0.06
R17	57.18	17.01	7.48	6.28	3.29	3.21	2.81	0.14	0.92	0.30
R21	56.44	16.13	7.62	7.34	2.82	2.77	2.86	0.11	0.58	0.32
R23	59.98	15.58	4.26	2.91	3.49	4.83	3.02	0.08	0.85	0.19
R24	64.88	15.10	2.27	4.13	0.90	3.54	2.98	0.08	0.46	0.10
R27	59.16	14.85	7.54	3.59	2.09	2.75	4.99	0.08	1.30	0.50
R28	52.70	18.55	7.55	7.42	4.34	3.09	3.54	0.15	1.05	0.44
R30	51.21	14.78	9.22	6.25	7.45	2.14	3.57	0.10	0.81	
R32	72.81	12.81	1.81	0.49	0.51	2.06	7.07	0.1	0.28	0.12
R33	49.76	15.06	8.90	8.67	7.57	2.34	2.85	0.08	0.83	
R34	54.28	16.48	8.27	7.33	4.93	2.36	2.40	0.24	1.02	0.30
R35	51.80	15.21	9.63	10.18	3.27	2.48	1.98	0.12	0.93	0.40
R36	52.89	16.35	8.54	7.26	4.01	3.43	2.46	0.16	1.42	0.59
R37	53.02	15.55	8.18	8.29	3.24	3.28	2.81	0.11	1.20	0.80
R89	66.15	18.84	1.71	3.49	1.58	2.32	2.64	0.07	0.47	0.06

جدول ۳- ویژگی‌های نمونه‌های انتخابی و نتایج حاصل از آزمایش‌ها

نمونه	سنگ‌شناسی	سن	محل	درصد فعالیت پوزولانی	کیفیت
R14	توف آندزیتی	ائوسن	خاور فالیران	۲۱/۴۱	متوسط
R17	توف کریستالی لیتیک دار	ائوسن	جنوب وندر	۱۹/۷	ضعیف
R24	پیرو کلاستیک توف	ائوسن	خاور تیخور	۲۴/۲۹	متوسط
R32	توف داسیتی شاردار	میوپلیوسن	زرجه بستان	۲۴/۲۹	متوسط
R89	توف کریپتو کریستالین	ائوسن	شمال کهوان	۲۶/۸۳	خوب

جدول ۴- شاخص‌های اولیه ژئوشیمیایی پوزولان‌های مصرفی در صنعت سیمان

ردیف	نوع شاخص	رابطه شیمیایی
۱	(Silica index) میزان سیلیس	- سنگ‌های حد واسط (Intermediate) SiO <sub>2</sub> بین ۵۲-۶۳ درصد - سنگ‌های اسیدی (Acidic) SiO <sub>2</sub> بین ۶۳-۷۰ درصد
۲	ضریب اشباع آلومینیم (Alumina Saturation index)	(1): mol Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / (K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O) = 1-4 (2): mol Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / (CaO + Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O) = 0.5-1.5
۳	ضریب آلکالی Alkali index	Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O < 0.37SiO <sub>2</sub> - 14.24

جدول ۵- مقدار سیلیس و ضریب اشباع از آلومینیم در ۱۰۰ گرم ماده اولیه و ضریب آلکالی برای مقایسه با معیارهای معرفی شده در جدول ۴.

شماره نمونه	میزان سیلیس %Wt	ضریب اشباع از آلومینیم	
		(1)	(2)
R14	۵۹/۰۷	۱/۸۲۴	۰/۸۴۸
R17	۵۷/۱۸	۲/۰۵۸	۰/۸۶۴
R24	۶۴/۸۸	۱/۶۸۰	۰/۹۱۵
R32	۷۲/۸۱	۱/۱۷۶	۱/۰۸۷
R89	۶۶/۱۵	۲/۸۴۶	۱/۴۵۳

جدول ۶- خلاصه ویژگی‌های سنگ‌نگاری مؤثر در ویژگی پوزولانی

نمونه	ویژگی مناسب	ویژگی نامناسب	فعالیت پوزولانی
R14	تعداد کم بلور	هوازگی خمیره، بلورهای درشت دانه	متوسط
R17	بلورهای ریزدانه	خمیره کاملاً تبلور دوباره یافته، تشکیل بلورهای کوارتز ثانویه	ضعیف
R24	بلورها ریزدانه، وجود مقداری زئولیت	خمیره شیشه‌ای کم و تقریباً هوازده	متوسط
R32	شارد	هوازگی خمیره، افزایش تعداد و اندازه بلورها	متوسط
R89	خمیره شیشه‌ای زیاد، ریزدانه بودن بلورها، بدون دگرسانی	-	خوب

## کتابنگاری

- آسیابانها، ع.، ۱۳۸۰- زمین شناسی و پتروژنز رخساره‌های آتشفشانی منطقه یوزجای‌باشی (غرب قزوین): پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۳۲۱ص.
- باباخانی، ع. ر.، ۱۳۸۳- پوزولان‌ها- کاربرد آنها در صنعت سیمان و چگونگی گسترش آنها در کشور، مجله نظام مهندسی معدن، شماره ۲، تابستان.
- پناهی، ب.، ۱۳۷۵- پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شرق قزوین: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۷۱ص.
- رادفر، ج.، ۱۳۸۰- نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ قزوین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران.
- رحیم‌زاده، ب.، ۱۳۸۸- پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شرق قزوین با نگرشی بر امکان وجود پوزولان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۶۶ص.
- رمضانیان‌پور، ع. ا.، ۱۳۷۶- دوام بتن و نقش سیمان‌های پوزولان. (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن).
- طرح تحقیقاتی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۹- طرح پهنه‌بندی منابع پوزولان موجود در البرز مرکزی جهت جایگیری در سیمان‌های آمیخته.
- کلانتری، ک.، ۱۳۸۳- پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی منطقه زرجه‌بستان-کجیران (قزوین): پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- مسعودی، ف.، ۱۳۸۹- پهنه بندی منابع پوزولان البرز مرکزی جهت جایگزینی در سیمان‌های آمیخته، طرح مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
- مقصودی، ع. ا.، ۱۳۸۶- بررسی جمع‌شدگی بتن حاوی سیمان آمیخته با پوزولان. همایش ملی زلزله و مقاوم‌سازی ساختمان.

## References

- Massazza, F., 1974- "Principal Paper, Chemistry of Pozzolanic Additions and Mixed Cements", Proc. 6 th International Congress on the Chemistry of Cements, Moscow, September.
- Mehta, P. K., 1989- "Pozzolanic and Cementitious By -Product in Concrete-Another Look", Silica Fume, Slag and Natural Pozzolan in Concrete Proc. 3<sup>rd</sup> International Conference, Trondheim, Norway.
- Ramezani-pour, A. A., 1987- "Engineering properties and morphology of pozzolanic cement concrete" PhD Thesis, University of Leeds, p 359.
- Rodriguez-Camacho, R. E. & Uribe-afif, R., 2002- "Importance of using the natural pozzolans on concrete durability" Cement Concrete Res. 32 1851-1858.
- Shannag, M. J. & Yeğınobalı, A., 1995- "HProperties of Pastes, Mortars and Concrete Containing Natural Pozzolan", Cement and Concrete Research V.25, pp. 647-657.
- Shi, C., 2001- "An overview on the activation of reactivity of natural pozzolans" Can. J. Civ. Eng. 28: 786-778 .
- Shi, C. & Day, R. L., 2000- "Pozzolanic reaction in the presence of chemical activators: Part II. Reaction products and mechanism" Cem. Concr. Res. 30, 607-613.
- Shi, C., Krivenko, P. V. & Roy, D., 2006- "Alkali -Activated Cement and Concrets" 376p. Taylor & Francis.